

FIBERCORD
Soluciones en fibras sintéticas

Soluciones Avanzadas en Hilados de Nylon y Poliéster de Alta Tenacidad

Soluciones en fibras sintéticas – Nylon 6.6

FiberCord se posiciona en la vanguardia de la industria textil técnica como socio estratégico para soluciones en fibras sintéticas de alto rendimiento. Los hilados de Nylon 66 de FiberCord combinan alta resistencia mecánica, excelente comportamiento a la fatiga y estabilidad dimensional, siendo ideales para aplicaciones industriales exigentes como refuerzo de mangueras, tejidos técnicos, cintas y productos de ingeniería.

Especificaciones Técnicas

La uniformidad del título, la consistencia mecánica y la trazabilidad de cada lote aseguran un comportamiento predecible en procesos de tejido, recubrimiento y extrusión.

Título / Código Interno	Dtex/Denier	Filamen -tos	Fuerza de Rotura /N	Elongació n %	Encogim %	Finish on Yarn %
210 LS (E CS-01)	234 / 210	36 F	≥ 17,8	21 ± 4	4,1 ± 0,9	0.8 ± 0,4
420 LS (E CS-02)	475 / 420	72 F	≥ 35,6	22 ± 4	4,1 ± 0,9	0.8 ± 0,4
840 HT (E CS-03)	940 / 840	140 F	≥ 80	19 ± 3	6 ± 1,5	0.9 ± 0,4
1260 HT (E CS-04)	1400 / 1260	208 F	≥ 118,5	19 ± 3	5,5 ± 1,5	0.9 ± 0,4
1680 HT (E CS-05)	1870 / 1680	280 F	≥ 159,3	19 ± 3	6,0 ± 1,5	0.9 ± 0,4
1890 HT (E CS-06)	2100 / 1890	280 F	≥ 177,7	19 ± 3	6,0 ± 1,5	0.9 ± 0,4
2520 HT (E CS-07)	2800 / 2520	420 F	≥ 180	21 ± 3	6,2 ± 0,8	0.8 ± 0,2

Compromiso con la Calidad

Todos los productos son controlados bajo normas ASTM D1907, D885 y D4974, garantizando trazabilidad, repetibilidad y calidad constante.

Contamos con Laboratorio Propio Certificado bajo normas ISO 9001.

Contacto

Planta: Calle 144 Nº512, Berazategui, Buenos Aires
Tel: +54 11 4356 9000
Email: info@fibercord.com.ar
Web: www.fibercord.com.ar