

Título / Código Interno	Dtex/Denier	Filamentos	Fuerza de Rotura /N	Elongación %	Encogimiento %	Finish on Yarn %
210 LS (E CS-01)	234 / 210	36 F	≥ 17,8	21 ± 4	4,1 ± 0,9	0.8 ± 0,4
420 LS (E CS-02)	475 / 420	72 F	≥ 35,6	22 ± 4	4,1 ± 0,9	0.8 ± 0,4
840 HT (E CS-03)	940 / 840	140 F	≥ 80	19 ± 3	6 ± 1,5	0.9 ± 0,4
1260 HT (E CS-04)	1400 / 1260	208 F	≥ 118,5	19 ± 3	5,5 ± 1,5	0.9 ± 0,4
1680 HT (E CS-05)	1870 / 1680	280 F	≥ 159,3	19 ± 3	6,0 ± 1,5	0.9 ± 0,4
1890 HT (E CS-06)	2100 / 1890	280 F	≥ 177,7	19 ± 3	6,0 ± 1,5	0.9 ± 0,4
2520 HT (E CS-07)	2800 / 2520	420 F	≥ 180	21 ± 3	6,2 ± 0,8	0.8 ± 0,2